



# KIILTO START PRIMER

<b>ANVÄNDNINGSSOMRÅDE</b>	Vattenbaserad golvprimer för sugande och täta ytor inomhus före spackling. Kan användas på: <ul style="list-style-type: none"><li>- Betong och cementbaserad golvspackel (utspädning: 1 del primer/4 delar vatten)</li><li>- Golv med gamla limrester av t.ex. harts- och bitumenlim (utspädd)</li><li>- För golv som är känsliga för fukt, t.ex. av gips eller trämaterial (utspädd)</li><li>- Skivunderlag, som spån- och gipsskivor (utspädd)</li><li>- Täta underlag, t.ex. målarfärg och klinker (utspädd)</li></ul>	
<b>EGENSKAPER</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>* torkar snabbt</li><li>* god fuktbeständighet</li><li>* fungerar som häftbrygga mellan spackel och undergolv</li><li>* alkalisk betong minskar inte primerns funktion</li><li>* ej lämpligt som tillsatsmedel för spackelmassa</li></ul>	
<b>TEKNISKA DATA</b>	Förtunning	vatten
	Spec.vikt	1,0
	Färg	rosa
	Eldfarlighet	inte eldfarligt
	Köldbeständighet	inte beständig
	Lägsta bearbetningstemperatur	+ 10°C
<b>ÅTGÅNG</b>	Späd ut primer på sugande underlag: Primer 1l.+ vatten 4l. = 5l. → ca.30 m <sup>2</sup> Koncentrerad primer på täta underlag: Primer 1l. → ca. 10 m <sup>2</sup> .	
<b>REKOMMENDERADE ARBETFÖRHÅLLANDEN</b>	Rummets och underlagets temperatur	+18...+20°C
	Underlagets fuktighet	- trä 8...12% - betong max. 4 vikt% eller under 90% RF
	Rådande omständigheter som rummets temperatur, underlagets kvalitet och fuktighet inverkar kraftigt på torkningen. Våra rekommendationer kan därför endast betraktas som riktgivande.	
<b>BRUKSANVISNING</b>	Avlägsna cementhud, damm samt smuts och fett från underlaget. Vid behov görs en maskinell slipning/fräsning. Applicera primer i ett tunt, jämnt skikt med t.ex. en filtapplicator eller borste. Undvik pölbildning av primer. På skivunderlag eller täta underlag samt på gamla limrester måste primern torka ca 2 timmar före spackling. Spacklingen måste utföras senast ett dygn efter primning. <b>OBS!</b> Parkett som limmas till underlaget eller värmegolv som installeras, ska cementhud, limrester och andra faktorer som kan försvaga underlaget avlägsnas. Primning görs bara på sådana ställen som ska spacklas. Underlag av stavparkett får varken primas eller spacklas. På skivunderlag limmas parkett direkt på skivorna utan primer eller spackel.	

**ARBETS- OCH  
MILJÖSÄKERHET**

Undvik onödig hudkontakt med färsk produkt. Till produkten finns ett separat säkerhetsdatablad.

**FÖRPACKNING**

1, 3 och 10 liter

**LAGRING**

Lagras svalt, ej under +1°C, i en väl tillsluten originalförpackning max. 1 år.

Efter långvarig lagring rör om före användning.

Våra anvisningar baserar sig på laboratorieprov och vår bästa kunskap. Vi kan dock inte kontrollera saktigheten och utföringen av arbetet eller förhållandena på platsen, och kan därför inte heller ansvara för dem.

I osäkra fall står fabriken tekniska service till Er tjänst.

**KIILTO OY**

Teknisk avdelning

Tel. +358 (0)3 280 8111

**KIILTO AB**

Tel. 08 - 732 88 75